



ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ FIX СТАНДАРТ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для облицовки стен и полов керамической плиткой стандартного размера при внутренних и наружных работах. Применяется для кладки стен и перегородок из блоков на основе ячеистых бетонов: пено- и газобетона, а также пено- и газосиликата. Клей может использоваться в качестве ремонтного состава для устранения небольших дефектов поверхности (трещин, сколов, выбоин).

СВОЙСТВА

Изготовлен на основе высококачественного цемента, фракционированного песка и модифицирующих добавок.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Прочные недеформирующиеся минеральные основания: бетонные, газо- и пенобетонные, кирпичные, оштукатуренные поверхности, ПГП.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность основания должна быть прочной, тщательно обеспыленной, очищенной от грязи, красок, масел, жиров и др. загрязнений. Осыпающиеся и непрочные участки основания требуется удалить. Поверхность не должна быть подвержена деформации и усадке. Перед проведением работ для увеличения адгезии и снижения впитывающей способности основания поверхность необходимо обработать грунтовкой FIX. Тип грунтовки, а также количество слоев нанесения выбираются в зависимости от впитываемости основания. Пористые основания (газо- и пенобетонные, кирпичные) требуют более тщательной обработки грунтовкой. Не допускать запыления загрунтованных поверхностей.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Сухую смесь высыпать в емкость с чистой водой согласно расчетным показателям (см. таблицу технических характеристик) и тщательно перемешать в течение 3-5 минут до получения однородной пластичной массы. Полученный раствор выдержать 3-5 минут и снова перемешать. Перемешивание рекомендуется производить механизированным способом при помощи профессионального миксера, либо дрели с насадкой на малых оборотах.

Внимание! При приготовлении раствора важно соблюдать соотношение "вода-сухая смесь". Добавление в готовый раствор любых компонентов (в том числе воды) ведет к изменению заявленных производителем свойств материала.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Клеевой раствор нанести на подготовленное основание с помощью шпателя или кельмы и разровнять зубчатым шпателем. Размер зубцов шпателя зависит от размера плитки. Плитку перед началом работ замачивать не следует. На свеженанесенный клей приложить плитку и прижать ее к основанию. После прижатия плитки раствор должен покрывать не менее 65% приклеиваемой поверхности. При работе с материалом растворную смесь следует нанести на такую площадь основания, которая может быть облицована плиткой в течение 10 минут.

Расположение плитки можно корректировать в течение 10 минут после укладки.

Все вышеуказанные рекомендации по применению верны при температуре +21 °C и относительной влажности воздуха 60%.

В других условиях время схватывания и высыхания материала может меняться.

www.fix-ccc.ru

УПАКОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Бумажный крафт-мешок. Хранить в закрытой заводской упаковке в сухом помещении.

ВНИМАНИЕ!

Беречь от детей. Во время работы использовать перчатки. При попадании в глаза и на кожу промыть водой. Наряду с вышеприведенными указаниями по применению материала при проведении работ следует руководствоваться соответствующими СП (СНиП) и инструкциями. Техническое описание не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ. При сомнении в возможности применения материала следует самостоятельно его испытать либо обратиться за консультацией к производителю.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый	
Дозировка воды:	на 1 кг смеси	0,23 - 0,25 л
	на 25 кг смеси	5,75 - 6,25 л
Расход при толщине слоя 1 мм		1,2 - 1,4 кг/м ²
Прочность сцепления с основанием		0,5 МПа
Рекомендуемая толщина слоя		3 - 10 мм
Жизнеспособность раствора		180 минут
Открытое время работы		10 минут
Время корректировки плитки		10 минут
Пешее передвижение		через 24 - 48 часов
Затирка швов		через 24 - 48 часов
Температура проведения работ и основания		от +5 °С до +30 °С
Температура эксплуатации		от -50 °С до +50 °С
Морозостойкость		F35
Срок хранения		6 месяцев
Фасовка		25 кг

ТУ 5745-003-03735245-2016

Продукция сертифицирована



Перед проведением работ основание необходимо обработать грунтовкой FIX.

плиточный клей • монтажно-кладочная, штукатурная, универсальная смеси
пескобетон • цемент • грунтовки

www.fix-ccc.ru