



ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ FIX ПЛАСТЕРМИКС



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для выравнивания стен под последующую финишную отделку при проведении работ внутри помещений с нормальным уровнем влажности. Может применяться для устранения различных мелких дефектов поверхности (трещин, сколов, выбоин). Предназначена для ручного способа нанесения.

СВОЙСТВА

Изготовлена на основе серого гипса, фракционированного песка, легкого наполнителя и комплекса модифицирующих добавок. Штукатурка легко набрасывается и разравнивается. После нанесения формирует ровную прочную поверхность. Помогает создать благоприятный микроклимат в помещении. Экологически чистый продукт.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Прочные недеформирующиеся минеральные основания: бетонные, газо- и пенобетонные, цементно-песчаные, кирпичные поверхности, а также ПГП.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность основания должна быть прочной, тщательно обеспыленной, очищенной от грязи, красок, масел, жиров и др. загрязнений, препятствующих нормальному сцеплению материала с поверхностью. Осыпавшиеся и непрочные участки основания необходимо удалить. Поверхность не должна быть подвержена деформации и усадке. Гладким основаниям необходимо придать шероховатость. Перед проведением работ для увеличения адгезии и снижения впитывающей способности основания поверхность необходимо обработать грунтовкой FIX. Тип грунтовки, а также количество слоев нанесения выбираются в зависимости от впитываемости основания. Пористые основания (газо- и пенобетонные, кирпичные) требуют более тщательной обработки грунтовкой. Не допускать запыления загрунтованных поверхностей.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Для приготовления раствора следует использовать чистые емкости и инструменты. Сухую смесь высыпать в емкость с чистой водой согласно расчетным показателям (см. таблицу технических характеристик) и тщательно перемешать в течение 3-5 минут до получения однородной пластичной массы. Полученный раствор выдержать 3-5 минут и снова перемешать. Перемешивание рекомендуется производить механизированным способом при помощи профессионального миксера, либо дрели с насадкой на малых оборотах. Готовый раствор рекомендуется использовать в течение 1 часа. Внимание! При приготовлении раствора важно соблюдать соотношение "вода-сухая смесь". Добавление в готовый раствор любых компонентов (в том числе воды) ведет к изменению заявленных производителем свойств материала.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

На подготовленное основание установить металлические реечные маяки. Штукатурный раствор нанести на поверхность слоем требуемой толщины с помощью кельмы или шпателя и выровнять правилом по маякам. После того как раствор начнет твердеть, поверхность штукатурки увлажнить, затереть губчатой теркой и загладить широким металлическим шпателем. При выравнивании значительных перепадов поверхности стен (более 30 мм) штукатурку допускается наносить послойно, при условии затвердевания предыдущего слоя. Последующий слой наносится не ранее чем через 24 часа. Перед нанесением последующего слоя ранее нанесенный слой штукатурки необходимо обработать грунтовкой FIX. При работах рекомендуется усилить армирующей сеткой стыки оснований из разнородных материалов и другие критические зоны.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Принудительная сушка оштукатуренной поверхности не допускается. Время высыхания штукатурки перед последующими работами (шпатлевание, окрашивание, оклейка обоями и т.д.) составляет не менее 7 суток. Все вышеуказанные рекомендации по применению верны при температуре +21 °С и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях время схватывания и высыхания материала может меняться.

УПАКОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Бумажный крафт-мешок. Хранить в закрытой заводской упаковке в сухом помещении.

ВНИМАНИЕ!

Беречь от детей. Во время работы использовать перчатки. При попадании в глаза и на кожу промыть водой. Наряду с вышеприведенными указаниями по применению материала при проведении работ следует руководствоваться соответствующими СП (СНиП) и инструкциями. Техническое описание не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ. При сомнении в возможности применения материала следует самостоятельно его испытать либо обратиться за консультацией к производителю.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|---------------------------|
| Цвет | серый |
| Максимальная фракция | 0,63 мм |
| Дозировка воды: на 1 кг смеси | 0,45 - 0,55 л |
| на 30 кг смеси | 13,5 - 16,5 л |
| Расход при толщине слоя 10 мм | 11 - 12 кг/м ² |
| Рекомендуемая толщина слоя | 10 - 30 мм |
| Прочность на сжатие | 2,5 МПа |
| Прочность сцепления с основанием | 0,3 МПа |
| Жизнеспособность раствора | 60 минут |
| Нанесение следующего слоя штукатурки | 24 часа |
| Нанесение последующего покрытия | 7 суток |
| Достижение полной прочности | 7 суток |
| Температура проведения работ и основания | от +5 °С до +30 °С |
| Температура эксплуатации | от +5 °С до +50 °С |
| Срок хранения | 6 месяцев |
| Фасовка | 30 кг |

ТУ 5745-004-03735245-2016

Продукция сертифицирована



Перед проведением работ основание необходимо обработать грунтовкой FIX.